

ACRYLIC 1K PRIMER (ASTAR) Akrilik Astar

ÜRÜN TANIMI

Tek bileşenli, akrilik poliüretan reçine esaslı, hızlı kuruyan ve metal yüzeylere iyi tutunan ve dış dayanımı mükemmel olan bir astardır. Dış kullanımlı makine ve cihazlarda astar kat olarak kullanılır. RAL 7040 (Gri) renkte üretilmektedir.

ÖZELLİKLERİ

Koruyucu özelliğine sahip, çabuk kuruyan, kolay zımpara edilebilen, üzerine uygulanacak son kat boyanın parlaklığını emmeyen bir astardır.

KULLANIM ALANLARI

Özellikle oto tamir sektörü için geliştirilmiş tabanca ile uygulanan tek bileşenli bir dolgu astarıdır. Formülündeki yapısı sayesinde macun ve eski boyalı yüzeylere uygulanabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ

Yüzey Hazırlığı

Uygulanacak yüzeyler temiz ve kuru olmalıdır.

Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyde;

- Püskürtme şeklinde tatbik edilir.
- Hacmen %10-15 oranında akrilik tiner ile inceltilerek fırça, rulo veya havallı tabanca ile 2-3 kat uygulanır. Katlar arası en az 5-10 dakika beklenilmelidir.
- İdeal uygulama için ortam ve yüzey sıcaklığının +10° C - +27° C arasında olması gerekmektedir.
- Uygulama öncesi ürün bileşenlerinin uygulama yapılacak ortama ~1 gün bekletilerek ortam sıcaklığında olması sağlanmalıdır.

Çiğlenme noktası civarında uygulama yapılmamalıdır. Uygun kuruma için uygulamanın yapıldığı alan iyi havalandırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey nemi %4'ü geçmemelidir.

KARIŞIM ÖMRÜ (20°C %65 BAĞIL NEM)

B Komponenti ve Poliüretan Tiner ilave edilen boya, 3-4 saat içinde kullanılmalıdır.

PARLAMA NOKTASI

Su içinde hiçbir şekilde ve oranda karışmayan, +21 °C - +50 °C ısı dereceleri arasında yanıcı buhar çıkaran sıvıları kapsar.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış ambalajında, doğrudan güneş ışığından ve dondan koruyarak, serin ve kuru yerde üretim tarihinden itibaren 3 yıl boyunca saklanabilir. Ürünün tamamı kullanılmayacak ise kullanılacak miktar başka bir kaptaki inceltilerek kullanılmalıdır. Kalan ürün orijinal ambalajında kapağı hava almayacak şekilde kapatılarak muhafaza edilmelidir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

Zararlılık İfadesi

- H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
- H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

Önlem İfadesi

- P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- P210 Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.
- P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
- P331 Kusturmayın.
- P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirilenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su / duş ile durulayın.
- P405 Kilit altında saklayın.
- P501 İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Parlaklık	Mat	İnceltme Oranı	Akrilik tiner ile hacmen %10 - 15
Ambalaj	20 kg	Uygulama Sıcaklığı	+10 °C - +27 °C
Renk	RAL 7040 (Gri)	Kuruma Süresi	Toz Kuruma 10-15 Dk
Güvenlik	MSDS	(20° C %65 Bağıl Nem ortamında)	Dokunma 2-3 Saat
		Sarfiyat (*) Tek Kat	130-165 gr/m ²
			85-105 ml/m ²
		Sarfiyat (*) Çift Kat	250-320 gr/m ²
		(*)(Yüzeğe bağılı olarak)	160-200 ml/m ²

Uyarı: Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için **0 850 840 52 28** arayabilir yada web sitemizi www.cubo.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.