

ACRYLIC PUTTY - INT İç Cephe Macunu

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, ince dokulu, iç cephe macunudur.

ÖZELLİKLERİ

İç cephe sıva yüzelerindeki çatlakları doldurarak düzgün bir yüzey sağlar.

KULLANIM ALANLARI

İç cephe sıva yüzelerinde kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ

Yüzey Hazırlığı

İşlem göreceğ yüzey çatlakları uygun aletle açılmalı ve temizlenmelidir.

Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyde;

- Kullanıma hazırdır, inceltme yapılmaz. Mala veya spatula yardımıyla uygulanmalıdır.
- Sıva üzeri yüzey düzgünleştirilmesi mala kullanılarak gerçekleştirilir.
- İdeal uygulama için ortam ve yüzey sıcaklığının +5 °C - +30 °C arasında olması gerekmektedir.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış ambalajında, doğrudan güneş ışığından ve dondan koruyarak, serin ve kuru yerde üretim tarihinden itibaren 3 yıl boyunca saklanabilir. Ürünün tamamı kullanılmayacak ise kullanılacak miktar başka bir kaptaki inceltilecek kullanılmalıdır. Kalan ürün orijinal ambalajında kapağı hava almayacak şekilde kapatılarak muhafaza edilmelidir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

Zararlılık İfadesi

- H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadesi

- P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- P261 Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.
- P280 Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
- P362+P364 Bulaşmış giysileri çıkarın ve tekrar kullanmadan önce yıkayın.
- P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
- P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın).
- P501 İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası tüzüğe uygun olara bertaraf edin.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Ambalaj	3.5 kg - 25 kg	İnceltme Oranı	Kullanıma Hazır
Desen	Düz	Uygulama Sıcaklığı	+5 °C - +30 °C
Güvenlik	MSDS	Kuruma Süresi	Tam Kuruma 24 Saat

Uyarı: Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için **0 850 840 52 28** arayabilir yada web sitemizi **www.cubo.com.tr**'yi ziyaret edebilirsiniz.