

## ACRYTECH PRIMER Dış Cephe Astarı

### ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik bağlayıcı esaslı, silikonlu, mat, dolgulu, yapışma gücü (aderans) yüksek, dış cephe astarıdır.

### ÖZELLİKLERİ

CUBO tarafından geliştirilmiş Formülasyonu sayesinde her türlü yüzeye yüksek aderans sağlar. Kolay uygulanabilir, çabuk kurur ve alkali direnci yüksektir. Uygulanan yüzey ile son kat boya arasında köprü vazifesi sağlar ve boyanın yüzeye yapışmasını güçlendirir, boya sarfiyatını azaltır.

### KULLANIM ALANLARI

Dış cephe duvarlarında beton, kara sıva, dekoratif sıva gibi mineral yeni yüzeylere ve eski boyalı yüzeylere boya öncesi astar olarak uygulanır.

### UYGULAMA ŞEKLİ

#### Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmalıdır. Yüzeyde varsa gevşek, kabarmış, çatlak zeminler tamir edilmelidir.

#### Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyde;

- Hacmen %10 oranında su ile inceltilecek rulo ile tek kat uygulanır.
- İdeal uygulama için ortam ve yüzey sıcaklığının +5 °C - +30 °C arasında olması gerekmektedir.

### DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış ambalajında, doğrudan güneş ışığından ve dondan koruyarak, serin ve kuru yerde üretim tarihinden itibaren 3 yıl boyunca saklanabilir. Ürünün tamamı kullanılmayacak ise kullanılacak miktar başka bir kaptaki inceltilecek kullanılmalıdır. Kalan ürün orijinal ambalajında kapağı hava almayacak şekilde kapatılarak muhafaza edilmelidir.

### TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

#### Zararlılık İfadesi

- H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

#### Önlem İfadesi

- P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- P261 Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.
- P280 Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
- P362+P364 Bulaşmış giysileri çıkarın ve tekrar kullanmadan önce yıkayın.
- P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
- P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın).
- P501 İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası tüzüğe uygun olara bertaraf edin.



### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Parlaklık	Mat	İnceltme Oranı	Su ile hacmen %10
Ambalaj	2.5 L - 15 L	Uygulama Sıcaklığı	+5 °C - +30 °C
Desen	Düz	Uygulanabilen Alan (m <sup>2</sup> /L)	~10 - 12 m <sup>2</sup> (tek katta)
Renk	Beyaz	Kuruma Süresi	Tam Kuruma 24 Saat
Güvenlik	MSDS		

**Uyarı:** Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için **0 850 840 52 28** arayabilir yada web sitemizi [www.cubo.com.tr](http://www.cubo.com.tr)'yi ziyaret edebilirsiniz.