

CUBO CGB-100 Gaz Beton Örgü Harcı

ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı gaz beton örgü harcıdır.

ÖZELLİKLERİ

Yapışma özelliği çok yüksektir. Su emme oranı yüksektir.

KULLANIM ALANLARI

İç ve dış mekânlarda, gaz beton gibi ürünlerin örülmesinde kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeylerin kuru, temiz ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey boya, yağ, kalıp yağ ve deterjan vb. yapışmayı engelleyecek her türlü maddeden arındırılmalıdır. Örgü işlemi yapılacak olan yüzey ıslatılmalıdır.

Uygulama

- 25 kg CUBOFIX CGB-100 GAZ BETON ÖRGÜ HARCI 6-7 lt temiz suya ilave edilerek düşük devirli bir mikser yardımı ile içinde topak kalmayacak şekilde karıştırılır.
- Hazırlanan harç 5 dk. dinlendirildikten sonra tekrar karıştırılmalı ve karışım 2-3 saat içinde tüketilmelidir.
- Hazırlanan harç gaz beton üzerine 10 mm dış genişliğinde taraklı mala ile uygulanmalıdır.
- Gaz betonlar lastik tokmak yardımı ile sabitlenir.
- Derzler max. 3 mm bırakılmalıdır.
- Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

AMBALAJ VE SARFIYAT

25 kg'lık kraft torba - Sarfiyat Tablosuna Bakınız.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Orijinal ambalajında en fazla 10 kat istif ile nemsiz bir ortamda ve palet üzerinde saklanmalıdır. Uygun depolama şartlarında raf ömrü 12 aydır. Torba açıldıktan sonra 7 gün içinde tüketilmesi önerilir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

Zararlılık İfadesi

- H315 Cilt tahrişine yol açar.
- H317 cilt reaksiyonlarına yol açar.
- H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
- H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
- H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

Önlem İfadesi

- P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
- P264 Elleçlemeden sonra elleri ve cildin temas eden bölgelerini iyice yıkayın.
- P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- P304-P340 Solunduğunda zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
- P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin.
- P310 Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU/doktoru arayın.
- P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın)
- P403+ P283 Kabı sıkıca kapalı tutun ve iyi havalandırılan yerde depolayın.
- P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.



Uyarı: Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için **0 850 840 52 28** arayabilir yada web sitemizi **www.cubo.com.tr**'yi ziyaret edebilirsiniz.


CUBO CGB-100 Gaz Beton Örgü Harcı



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Görünüm	Gri Toz	Hava İçeriği	< %20
Kuru Toz Yoğunluğu	1400 ± 100 kg/m ³	Kapiler Su Emme	≤ 0,40 kg/m ² dk ^{0,5}
Karışım Oranları	6-7 lt su / 25 kg toz	İşlenebilme Süresi	≥ 90 dk
Uygulama Sıcaklığı	5 °C ile 35 °C	Düzeltilme Süresi	≥ 5 dk
Klorür İçeriği %	< 0,1	Su Buharı Geçirgenliği	5/20
Kap Ömrü	Max. 3 saat	Isıl İletkenliği (P=%50)	≤ 0,67 W/m.K
Agrega Tane Boyutu	Max. 1 mm	Yangına Tepki	A1
Basınç Dayanımı	M5; ≥ 5 N/mm ²	Standart	TS EN 998-2-2017 - T
Bağ Dayanımı	≥ 0,3 N/mm ²		

SARFIYAT TABLOSU



A (cm)	B (cm)	C (cm)	Ort. Tüketim (kg/m ²)
20	50	20	5-8
20	70	20	5-7
30	50	15	3-5
30	70	15	3-4
30	50	20	4-6
30	70	20	4-6

Uyarı: Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için **0 850 840 52 28** arayabilir yada web sitemizi www.cubo.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.