

CUBO METAL (ANTİPAS+ASTAR+SON KAT)

ÜRÜN TANIMI

Alkid bağlayıcı esaslı, Antipas, Astar ve Son Kat uygulamasını bir arada sağlayan yüksek örtme gücüne sahip, antikorozyon parlak, sentetik son kat boyadır.

ÖZELLİKLERİ

Örtücülüğü, yüzeye yapışması ve fırça ile uygulama kolaylığı mükemmeldir. Demir aksamda paslanmayı önler. Sera demirlerinin ve deniz suyu ile direkt teması olmayan metal aksamların pası karşı korunmasında kullanılır. Uygulandığı yüzeye son kat gerektirmez, sararma yapmaz, fiziksel ve kimyasal etkilere karşı direnci yüksetir.

KULLANIM ALANLARI

İç ve dış cephede bulunan her türlü metal (alüminyum ve galvaniz hariç) ve ahşap yüzeylerde kullanılabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmalıdır. Yüzeyde varsa gevşek, kabarmış, çatlak zeminler tamir edilmelidir. Eski metal yüzeyler üzerinde bulunan pas, eski boyalar tel fırça veya kum raspası ile giderilmelidir.

Uygulama

- 2 kat uygulanır. Katlar arası en az 1 gün beklenmelidir.
- Uygulama viskozitesine getirmek için hacmen %10 - 15 Sentetik Tiner ile inceltilir.
- İdeal uygulama için ortam ve yüzey sıcaklığının +5 °C ile +35 °C arasında olması gerekmektedir.

PARLAMA NOKTASI

>38° C Su ile karışmayan yanıcı buharlar içerir.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış ambalajında, doğrudan güneş ışığından ve dondan koruyarak, serin ve kuru yerde üretim tarihinden itibaren 3 yıl boyunca saklanmalıdır. Ürünün tamamı kullanılmayacak ise kullanılacak miktar başka bir kaptaki inceltilebilir. Kalan ürün orijinal ambalajında kapağı hava almayacak şekilde kapatılarak muhafaza edilmelidir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

Zararlılık İfadesi

- H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
- H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

Önlem İfadesi

- P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.
- P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
- P331 Kusturmayın.
- P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirli tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
- P405 Kilit altında saklayın.
- P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Parlaklık	Parlak >80	İnceltme Oranı	Sentetik tiner ile hacmen % 10 - 15
Ambalaj	0.75 L - 2.5 L - 15 L	Uygulama Sıcaklığı	+5 °C - +30 °C
Desen	Düz	Uygulanabilen Alan (m²/L)	~18-21 m ² (tek katta)
Renk	CUBO Sentetik Renk Kartelası	Katlar Arası Bekleme Süresi	24 saat
Standart	TS 39	Kuruma Süresi	Dokunma 2-4 saat
Güvenlik	MSDS	(20° C %65 Bağıl Nem ortamında)	Toz Tutmama 4-6 saat
			Tam Kuruma 24 saat

Uyarı: Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için 0 850 840 52 28 arayabilir yada web sitemizi www.cubo.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.