

CUBOFIX CTA-310

Ultra Seramik Yapıştırma Harcı - C1TE

ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, tek bileşenli, fayans, seramik, granit ve mermer yapıştırma harcıdır.

ÖZELLİKLERİ

Mukavemet ve yapışma özelliği çok yüksektir. Uzun çalışma süresi ile işçiliği kolaylaştırır ve kayma özelliği azaltılmıştır.

KULLANIM ALANLARI

Fayans, seramik, mozaik, dekoratif tuğla gibi kaplama malzemelerinin yatay ve dikey olarak ıslak hacimlerde, beton, sıva ve şap yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır. İç ve dış mekânlarda kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeylerin kürünü almış olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey boya, yağ ve deterjan vb. yapışmayı engelleyecek her türlü maddeden arındırılmalıdır. Yüzeydeki çatlaklar uygun bir CuboTech serisi tamir harcı ile tamir edilmeli ve yüzey nemlendirilmelidir. Ayrıca seramik, granit ve mermerlerin arkasındaki toz su ile nemlendirilerek temizlenmelidir.

Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyde;

- 25 kg CUBOFIX CTA-310 ULTRA SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCI 6-7 lt temiz suya ilave edilerek düşük devirli bir mikser yardımı ile içinde topak kalmayacak şekilde karıştırılır.
- Hazırlanan harç 5 dk. dinlendirildikten sonra tekrar karıştırılmalı ve karışım 2-3 saat içinde tüketilmelidir.
- Hazırlanan ürün, seramik ebadına uygun taraklı mala yardımıyla uygulanmalıdır. Taraklanarak ve lastik tokmak yardımı ile seramik ve fayans terazi alınarak yüzeye yapıştırılır.
- Kullanılan seramik veya fayansların büyüklüğüne ve zeminin düzgünlüğüne göre "çift taraflı yapıştırma" metodunun yapılması tavsiye edilir.
- Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir.
- Donmuş malzemeye toz veya su ilavesi yapılarak kullanılmamalıdır.
- Esnek ve ıslak zeminlerde uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.

AMBALAJ VE SARFIYAT

25 kg'lık Kraft torba - 3-5 kg/m²

DEPOLAMA KOŞULLARI

Orijinal ambalajında en fazla 10 kat istif ile nemsiz bir ortamda ve palet üzerinde saklanmalıdır. Uygun depolama şartlarında raf ömrü 12 aydır. Torba açıldıktan sonra 7 gün içinde tüketilmesi önerilir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

Zararlılık İfadesi

- H315 Cilt tahrişine yol açar.
- H317 cilt reaksiyonlarına yol açar.
- H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
- H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
- H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

Önlem İfadesi

- P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
- P264 Elleçlemeden sonra elleri ve cildin temas eden bölgelerini iyice yıkayın.
- P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- P304-P340 Solunduğunda zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
- P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin.
- P310 Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU/doktoru arayın.
- P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın)
- P403+ P283 Kabı sıkıca kapalı tutun ve iyi havalandırılan yerde depolayın.
- P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.



Uyarı: Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için 0 850 840 52 28 arayabilir yada web sitemizi www.cubo.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

CUBOFIX CTA-310

Ultra Seramik Yapıştırma Harcı - C1TE

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

Görünüm	Gri veya Beyaz Toz
Kuru Toz Yoğunluğu	1400 ± 100 kg/m ³
Karışım Oranları	6-7 lt su/25 kg toz
Uygulama Sıcaklığı	+5 °C ile +35 °C
Kap Ömrü	Max. 6 saat
Trafiğe Açılması	Zeminde 24 saat Duvarda 8 saat
Kayma	< 0,5 mm
Yangına Tepki	A1
Standart	TS EN 12004-1/2017 - C1TE
Sıcaklık Dayanımı	-40 °C ile +80 °C

Isıyla Yaşlandırıldıktan Sonra Yapışma Mukavemeti≥ 0,5 N/mm²**Suya Daldırıldıktan Sonra Yapışma Mukavemeti**≥ 0,5 N/mm²**Başlangıç Yapışma Mukavemeti**≥ 0,5 N/mm²**Donma Çözülme Çevriminden Sonra Yapışma Mukavemeti**≥ 0,5 N/mm²**Açık Bekletme süresi 30 dakika**≥ 0,5 N/mm²

Uyarı: Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için **0 850 840 52 28** arayabilir yada web sitemizi www.cubo.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.