

CUBOFIX CTA-900GM

Granit & Mermer Flex Yapıştırma Harcı - C2TES2

ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, tek bileşenli, esnekliği artırılmış büyük ebatlı fayans, seramik, granit, mermer, doğal taş ve klinker yapıştırma harcıdır.

ÖZELLİKLERİ

Mukavemet ve yapışma özelliği çok yüksektir. Uzun çalışma süresi ile işçiliği kolaylaştırır. Suya ve dona dayanıklıdır, sıcaklık değişikliklerinden etkilenmez. Yapıştırılan plakaların uzun süre düzeltilmesine imkân sağlar. Çok esnek ve sağlam yapışma sağlar.

KULLANIM ALANLARI

Soğuk hava depoları, şoklama tesisleri ve alttan ısıtılmalı sistemler gibi sıcaklık değişimlerinin fazla olduğu alanlarda kullanılır. İç ve dış mekânlarda, yatay ve dikey yüzeylerde, fayans, seramik, mermer, doğal taş gibi kaplama malzemelerinin yatay ve dikey olarak beton, sıva ve şap yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır. Yukarıdan aşağı uygulama yapılabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeylerin kürünü almış olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey; kalıp yağı, toz, boya, yağ, deterjan ve aderans azaltıcı maddelerden mutlaka arındırılmalıdır. Uygulama öncesi yüzeydeki çatlaklar ve delikler uygun bir CuboTech serisi tamir harcı ile tamir edilmelidir. Uygulama yüzeyi gerekli ise su ile nemlendirilmelidir. Ayrıca seramik, granit ve mermerlerin arkasındaki toz su ile nemlendirilerek temizlenmelidir.

Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyde;

- 25 kg CUBOFIX CTA-900GM GRANİT & MERMER FLEX YAPIŞTIRMA HARCİ 5-6 lt temiz suya ilave edilerek düşük devirli bir mikser yardımı ile içinde topak kalmayacak şekilde karıştırılır.
- Hazırlanan harç 5 dk. dinlendirildikten sonra tekrar karıştırılmalı ve karışım 3-4 saat içinde tüketilmelidir.
- Hazırlanan ürün, seramik ebadına uygun taraklı mala yardımıyla uygulanmalıdır.
- Taraklanarak ve lastik tokmak yardımı ile seramik ve fayans terazi alınarak yüzeye yapıştırılır.
- Kullanılan seramik veya fayansların büyüklüğüne ve zeminin düzgünlüğüne göre "çift taraflı yapıştırma" metodunun yapılması tavsiye edilir.
- Yapıştırma harcının seramiğin arka tarafının en az %80'ine temas etmesi sağlanmalıdır.
- Seramik üstü seramik uygulamalarında mevcut seramik yüzey sağlam ise yüzeye CUBOFIX CTP-001 ULTRA PRIMER SERAMİK ÜSTÜ ASTAR yüzeye uyguladıktan sonra CUBOFIX CTA-900GM GRANİT & MERMER FLEX YAPIŞTIRMA HARCİ ile uygulama yapılabilir.
- Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir.
- Donmuş malzemeye toz veya su ilavesi yapılarak kullanılmamalıdır.
- Esnek ve ıslak zeminlerde uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.

AMBALAJ VE SARFIYAT

25 kg' lık kraft torba - 4-6 kg/m²

DEPOLAMA KOŞULLARI

Orijinal ambalajında en fazla 10 kat istif ile nemsiz bir ortamda ve palet üzerinde saklanmalıdır. Uygun depolama şartlarında raf ömrü 12 aydır. Torba açıldıktan sonra 7 gün içinde tüketilmesi önerilir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

Zararlılık İfadesi

- H315 Cilt tahrişine yol açar.
- H317 cilt reaksiyonlarına yol açar.
- H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
- H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
- H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

Önlem İfadesi

- P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
- P264 Elleçlemeden sonra elleri ve cildin temas eden bölgelerini iyice yıkayın.
- P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- P304-P340 Solunduğunda zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
- P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin.

Uyarı: Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için 0 850 840 52 28 arayabilir yada web sitemizi www.cubo.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.



CUBOFIX CTA-900GM

Granit & Mermer Flex Yapıştırma Harcı - C2TES2

Önlem İfadesi

- P310 Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU/doktoru arayın.
- P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın)
- P403+ P283 Kabı sıkıca kapalı tutun ve iyi havalandırılan yerde depolayın.
- P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Görünüm	Gri veya Beyaz Toz
Kuru Toz Yoğunluğu	1400 ± 100 kg/m ³
Karışım Oranları	5-6 lt su/25 kg toz
Uygulama Sıcaklığı	+5 °C ile +35 °C
Kap Ömrü	Max. 4 saat
Trafiğe Açılması	Zeminde 24 saat Duvarda 8 saat
Kayma	< 0,5 mm
Esneklik	≥ 5 mm
Yangına Tepki	A2
Standart	TS EN 12004-1/2017-C2TES2
Sıcaklık Dayanımı	-40 °C ile +80 °C

Isıyla Yaşlandırıldıktan Sonra Yapışma Mukavemeti

≥ 1 N/mm²

Suya Daldırıldıktan Sonra Yapışma Mukavemeti

≥ 1 N/mm²

Başlangıç Yapışma Mukavemeti

≥ 1 N/mm²

Donma Çözülme Çevriminden Sonra Yapışma Mukavemeti

≥ 1 N/mm²

Açık Bekletme süresi 30 dakika

≥ 0,5 N/mm²

Uyarı: Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için **0 850 840 52 28** arayabilir yada web sitemizi www.cubo.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.