

CUBOTECH HG MORTAR 20 Kalın Tamir Harcı-R2

ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, tek bileşenli, agregalı, polimer takviyeli yüzey düzeltme ve tamir harcıdır.

ÖZELLİKLERİ

Düzgün ve sağlam bir yüzey elde etmeyi sağlar.

KULLANIM ALANLARI

İç ve dış mekânlarda sıva, çatlak, beton, prefabrik beton, boya, seramik uygulamalarından önce tamir amaçlı kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey yapışmayı engelleyecek her türlü malzemeden arındırılarak ıslatılmalı ve nemli kalması sağlanmalıdır.

Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyde;

- 25 kg CUBOTECH HG MORTAR 20 KALIN TAMİR HARCİ - R2 5,5 - 6,5 lt temiz suya katılarak düşük devirli bir mikser yardımı ile içinde topak kalmayana kadar karıştırılır.
- Hazırlanan harç 5-10 dk dinlendirilir sonra tekrar karıştırılarak uygulamaya geçilir.
- Harç yüzeye mala 5-30 mm kalınlığında uygulanır.
- Hazırlanan malzeme max 2 saat içinde tüketilmelidir.
- Daha kalın bir uygulama için ikinci kat uygulama yapılmalı ve birinci kat uygulamanın tamamen kurumuş olmasına dikkat edilmelidir.
- Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir.
- Donmuş malzemeye toz veya su ilavesi yapılarak kullanılmamalıdır.

AMBALAJ VE SARFIYAT

25 kg'lık kraft torba - 2,0 – 2,5 kg / m² (1 mm kalınlık için)

DEPOLAMA KOŞULLARI

Orijinal ambalajında en fazla 10 kat istif ile nemsiz bir ortamda ve palet üzerinde saklanmalıdır. Uygun depolama şartlarında raf ömrü 12 aydır. Torba açıldıktan sonra 7 gün içinde tüketilmesi önerilir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

Zararlılık İfadesi

- H315 Cilt tahrişine yol açar.
- H317 cilt reaksiyonlarına yol açar.
- H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
- H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
- H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

Önlem İfadesi

- P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
- P264 Elleçlemeden sonra elleri ve cildin temas eden bölgelerini iyice yıkayın.
- P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- P304-P340 Solunduğunda zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
- P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin.
- P310 Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU/doktoru arayın.
- P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın)
- P403+ P283 Kabı sıkıca kapalı tutun ve iyi havalandırılan yerde depolayın.
- P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Görünüm	Gri Toz	Yapışma Mukavemeti	≥ 1 N/mm ²
Kuru Toz Yoğunluğu	1400 ± 100 kg / m ³	Eğilme Mukavemeti	≥ 3 N/mm ²
Karışım Oranları	5,5 - 6,5 lt su / 25 kg toz	Basınç Dayanımı	≥ 15 N/mm ²
Uygulama Sıcaklığı	+5 °C ile +35 °C	Tamir Sistemi (Çizelge 1)	Betonun Yenilenmesi
Kap Ömrü	Max. 2 saat	Yangına Tepki	A1
		Standart Yapısal Olmayan	EN 1504-3/2006 - Çizelge 3 R2

Uyarı: Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişiklik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan ürün kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için 0 850 840 52 28 arayabilir yada web sitemizi www.cubo.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.