

CUBOWOOD PARKE VERNİĞİ (Cam Cila)

ÜRÜN TANIMI

Alkid bağlayıcı, solvent bazlı, tek komponentli, UV dayanımlı, parlak, renksiz, şeffaf son kat parke verniğidir.

ÖZELLİKLERİ

Elastikiyeti, çizilmeye karşı dirençli olması, parlaklığı ve sararmaması üstün özelliklerindedir. Uygulandığı yüzeylerde oluşturduğu film tabakası, üzerine dökülen her türlü yağ, çay, kahve lekelerinin parkeyi kirletmesini önler ve kolayca silinebilmesini sağlar.

KULLANIM ALANLARI

Ev, ofis, spor salonları gibi mekanlarda kullanılan parkelerin ve her türlü ahşap yüzeyin kimyasal ve fiziksel etkenlerden korunması amacıyla kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ

Yüzey Hazırlığı

En iyi sonucu almak için yeni döşenmiş ve rutubetini vermiş temiz ve kuru parke yüzeylere tatbik edilir. Yüzeylerde daha önce sürülmüş parke verniği veya cila gibi filmler var ise bunları sistre ile temizlenmesi gerekir. Sistre işlemi yapılmalıdır.

Uygulama

- Kullanıma hazırdır. Fırça, rulo veya tabanca ile 2 - 3 kat uygulanır. Katlar arası en az 6 saat beklenmelidir.
- İlk kat verniğin parke yüzeyine iyi nüfuzunu temin etmek için %5-10 arasında inceltme yapılması gerekir.
- Tabanca uygulamasında yaklaşık %5 sentetik tiner ile inceltilecek şekilde uygulanır.
- İdeal uygulama için ortam ve yüzey sıcaklığının +5 °C - +30 °C arasında olması gerekmektedir.

PARLAMA NOKTASI

>34 °C Su ile karışmayan yanıcı buharlar içerir.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış ambalajında, doğrudan güneş ışığından ve dondan koruyarak, serin ve kuru yerde üretim tarihinden itibaren 3 yıl boyunca saklanmalıdır. Ürünün tamamı kullanılmayacak ise kullanılacak miktar başka bir kaptaki inceltilecek şekilde kullanılmalıdır. Kalan ürün orijinal ambalajında kapağı hava almayacak şekilde kapatılarak muhafaza edilmelidir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

Zararlılık İfadesi

- H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
- H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

Önlem İfadesi

- P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.
- P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
- P331 Kusturmayın.
- P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirli tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
- P405 Kilit altında saklayın.
- P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

| | | | |
|------------------|-----------------------|---|---|
| Parlaklık | <85 Gloss | Kullanıma Hazır | Tabanca uygulamasında %5 Sentetik tiner ile inceltilir. |
| Ambalaj | 0.75 L - 2.5 L - 12 L | Uygulama Sıcaklığı | +5 °C - +30 °C |
| Desen | Düz | Uygulanabilen Alan (m²/L) | ~15-18 m ² (tek katta) |
| Renk | Renksiz, şeffaf | Katlar Arası Bekleme Süresi | 6 saat |
| Güvenlik | MSDS | Kuruma Süresi | Dokunma 30-40 Dk Toz Tutmama 2-3 saat Tam Kuruma 6 saat |
| | | Kuruma Süresi | (20° C %65 Bağıl Nem ortamında) |

Uyarı: Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için **0 850 840 52 28** arayabilir yada web sitemizi www.cubo.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.