

CUBOWOOD TİK YAĞI

ÜRÜN TANIMI

Ahşap ve bahçe mobilyaların korunması ve bakımı için kullanılan tik yağıdır.

ÖZELLİKLERİ

Su itici, tuzlu suya dayanıklı, kurşunsuz, kullanıma hazır özelliklerine sahiptir.

KULLANIM ALANLARI

Ahşap ve bahçe mobilyaları, teknelerin deniz seviyesi üzerindeki ahşap yüzeylerinde kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ

Yüzey Hazırlığı

Yüzeyi tüm kir, yağ ve tozdan arındırın.

Yeni Ahşap Yüzeyler;

- Ahşap yüzeyi 80/120 no'lu zımpara kağıdıyla zımparalayın.

Eski Boyasız/Verniksiz Ahşap Yüzeyler;

- Yıpranmış/rengi değişmiş ahşabı 80/120 no'lu zımpara kağıdıyla zımparalayarak temizleyin.

Boyalı/Vernikli Ahşap Yüzeyler;

- Ürünü boyalı/vernikli yüzeylere doğrudan uygulamayın.
- Eski boyayı/verniği yüzeyden zımpara ile tamamen çıkartın.

Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyde;

- Ürün kullanıma hazırdır ve inceltme gerektirmemektedir.
- Kullanmadan önce ürünü iyice karıştırın.
- En iyi sonuç için ürünü fırça veya bez ile 1 kat uygulayın, yağın fazlasını bez veya fırça ile tarayarak alın.
- Tam kuruma için 24 saat bekleyin.
- Uygulama sırasında kullanılan araç ve gereçleri sentetik tiner ile temizleyin.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış ambalajında, doğrudan güneş ışığından ve dondan koruyarak, serin ve kuru yerde üretim tarihinden itibaren 2 yıl boyunca saklanmalıdır. Ürünün tamamı kullanılmayacak ise kullanılacak miktar başka bir kaptaki inceltilerek kullanılmalıdır. Kalan ürün orijinal ambalajında kapağı hava almayacak şekilde 5°C ile 35°C sıcaklıklar arasında depolanmalıdır.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

Tehlikeli bileşenler : toluen; Nafta (petrol), hidrojenle muamele edilmiş ağır; düşük kaynama noktalı hidrojenle muamele edilmiş nafta; [Bir petrol fraksiyonunun, katalizör varlığında, hidrojen ile muamele edilmesi ile elde edilen hidrokarbonların kompleks bir bileşimi. Karbon sayıları büyük çoğunlukla C6 ile C13 aralığında olan ve yaklaşık 65°C ile 230°C (149°F ile 446°F) aralığında kaynayan hidrokarbonlardan oluşur.]

Zararlılık İfadesi (SEA):

- H226 - Alevlenir sıvı ve buhar.
- H340 - Genetik hasara yol açabilir.
- H350 - Kansere yol açabilir.
- H361 - Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var.

Önlem İfadesi (SEA):

- P201 - Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
- P202 - Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmeden elleçlemeyin.
- P210 - Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
- P233 - Kabı sıkıca kapalı tutun.
- P240 - Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun/bağlayın.
- P241 - Patlamaya dayanıklı elektrikli/havalandırma/tutuşturucu malzeme kullanın.
- P280 - Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- P308+P313 - Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.
- P370+P378 - Yangın durumunda: Söndürme için su dışında bir malzeme kullanın.
- P403+P235 - İyi havalandırılmış bir alanda depolayan. Soğuk tutun.
- P405 - Kilit altında saklayın.
- P501 - İçeriği/kabı; yerel, bölgesel, ulusal ve/veya uluslararası tüzüğe uygun olarak, zararlı veya özel atık toplama noktasında bertaraf edin.



Uyarı: Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için **0 850 840 52 28** arayabilir yada web sitemizi www.cubo.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

CUBOWOOD TİK YAĞI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Yoğunluk (g/cm ³)	0,85 ± 0,02	İnceltme Oranı	Kullanıma Hazır
Uygulama Metodu	Fırça, bez veya rulo	Uygulama Sıcaklığı	+5 °C - +35 °C
Parlaklık	-	Örtücülük Kapasitesi (m ² /L)	~12-15 m ² (ahşabın cinsine göre)
Ambalaj	0,75 L - 2,5 L - 12L	Kat Sayısı	1 saat
Desen	Düz	Kuruma Süresi (20° C %40-65 Bağıl Nemde)	Dokunma Kuruluğu 4 saat Tam Kuruma 24 saat
Renk	Şeffaf	Raf Ömrü (5-35°C)	2 yıl (kapalı ambalajında)
Güvenlik	MSDS		

Uyarı: Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için **0 850 840 52 28** arayabilir yada web sitemizi www.cubo.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.