

CUBOWOOD VERNİKLİ PARLAK Ahşap Koruyucu

ÜRÜN TANIMI

Alkid bağlayıcılı, yarı şeffaf, UV dayanımlı, üstün performanslı, parlak, vernikli ahşap koruyucudur.

ÖZELLİKLERİ

Ahşaba derinlemesine nüfuz etmesi ve içeriğinde bulunan kimyasallar sayesinde ahşabı, küf, mantar ve tahta kurularından uzun yıllar korur. Uygulama sonrası üzerine her türlü mobilya vernikleri tatbik edilebilir.

KULLANIM ALANLARI

Ahşabın görüntüsünü bozmadan, iç ve dış tüm ahşap yüzeylerde dekoratif ve koruyucu amaçla kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ

Yüzey Hazırlığı

Yüzey ilk defa verniklenecekse kuru, zımpara atılmış, tozsuz ve temiz olmalıdır. Yeni ahşap yüzeylerde ise budakları yakılıp selülozik tiner ile temizlenir.

Uygulama

- Kullanıma hazırdır. Fırça veya rulo ile en az 2 kat uygulanır. Katlar arası en az 12 saat beklenmelidir.
- İdeal uygulama için ortam ve yüzey sıcaklığının +5 °C - +30 °C arasında olması gerekmektedir.

***Ahşabın cinsine göre renk tonları kartela renk tonlarına göre farklılık gösterebilir.**

PARLAMA NOKTASI

>38° C Su ile karışmayan yanıcı buharlar içerir.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış ambalajında, doğrudan güneş ışığından ve dondan koruyarak, serin ve kuru yerde üretim tarihinden itibaren 3 yıl boyunca saklanmalıdır. Ürünün tamamı kullanılmayacak ise kullanılacak miktar başka bir kaptaki inceltilecek kullanılmalıdır. Kalan ürün orijinal ambalajında kapağı hava almayacak şekilde kapatılarak muhafaza edilmelidir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

Zararlılık İfadesi

- H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
- H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

Önlem İfadesi

- P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.
- P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
- P331 Kusturmayın.
- P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirilenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
- P405 Kilit altında saklayın.
- P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Parlaklık	Parlak	İnceltme Oranı	Kullanıma Hazır
Ambalaj	0.75 L - 2.5 L - 12 L	Uygulama Sıcaklığı	+5 °C - +30 °C
Desen	Düz	Uygulanabilen Alan (m²/L)	~10-14 m ² (tek katta)
Renk	CUBO Ahşap Renk Kartelası	Katlar Arası Bekleme Süresi	12 saat
Güvenlik	MSDS	Kuruma Süresi (20° C %65 Bağlı Nem ortamında)	Dokunma 1-2 saat Toz Tutmama 3-4 saat Tam Kuruma 12 saat

Uyarı: Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için **0 850 840 52 28** arayabilir yada web sitemizi www.cubo.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.