

DÖNÜŞÜM ASTARI İç ve Dış Cephe Astarı

ÜRÜN TANIMI

Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, mat iç ve dış cephe dönüşüm astarıdır.

ÖZELLİKLERİ

Uygulandığı yüzeyde sağlam bir yapı oluşturarak üzerine gelen su bazlı boyanın aderansını artırır, sarfiyatını azaltır.

KULLANIM ALANLARI

Solvent bazlı son kat boya ile boyanmış yüzeyin su bazlı boya uygulamasına geçişinde boya uygulama öncesi astar olarak kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmalıdır. Yüzeyde varsa gevşek, kabarmış, çatlak zeminler tamir edilmeli ve tamamen kuru olmalıdır. En iyi sonucu almak için, 80 numaralı zımpara kullanılarak yüzeyde ince pürüz oluşturulur. Zımpara sonrası yüzey temiz bir bezle mekanik olarak tozlardan arındırılır.

Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyde;

- Hacmen %10 - %15 oranında su ile inceltilerek fırça ve rulo ile 2 kat uygulanır.
- Katlar arası su bazlı ürün kullanılacaksa min 6 saat, solvent bazlı ürün kullanılacaksa 24 saat sonra uygulamaya geçilmelidir.
- İdeal uygulama için ortam ve yüzey sıcaklığının +5 °C - +30 °C arasında olması gerekmektedir.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış ambalajında, doğrudan güneş ışığından ve dondan koruyarak, serin ve kuru yerde üretim tarihinden itibaren 3 yıl boyunca saklanabilir. Ürünün tamamı kullanılmayacak ise kullanılacak miktar başka bir kaptaki inceltilerek kullanılmalıdır. Kalan ürün orijinal ambalajında kapağı hava almayacak şekilde kapatılarak muhafaza edilmelidir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

Zararlılık İfadesi

- H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadesi

- P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- P261 Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.
- P280 Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
- P362+P364 Bulaşmış giysileri çıkarın ve tekrar kullanmadan önce yıkayın.
- P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
- P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın).
- P501 İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası tüzüğe uygun olarak bertaraf edin.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Parlaklık	Mat	İnceltme Oranı	Su ile hacmen %10 - 15
Ambalaj	2.5 L - 7.5 L - 15 L	Uygulama Sıcaklığı	+5 °C - +30 °C
Desen	Düz	Uygulanabilen Alan (m ² /L)	~12-14 m ² (tek katta)
Renk	Beyaz	Katlar Arası Bekleme Süresi	Su bazlı ürün için 6 saat Solvent bazlı ürün için 24 saat
Güvenlik	MSDS	Kuruma Süresi	Tam kuruma 24 saat

Uyarı: Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için 0 850 840 52 28 arayabilir yada web sitemizi www.cubo.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.