

## EPOXY SELF LEVELLING Solventsiz Epoxy Boya

### ÜRÜN TANIMI

Solventsiz, iki bileşenli, reaksiyon kürlenmeli, parlak, hijyenik amaçlı epoksi esaslı son kat zemin kaplama malzemesidir.

### ÖZELLİKLERİ

Koruyucu ve antibakteriyel özellikte bir zemin kaplama malzemesidir.

### KULLANIM ALANLARI

Özellikle ilaç ve gıda gibi hijyen istenen fabrika ve sanayi tesislerinin zeminlerinde, hastane ve sağlık kurumlarında sağlığa uygunluk şartlarının sağlanması gereken alanlarda kullanılır.

### UYGULAMA ŞEKLİ

#### Yüzey Hazırlığı

Yüzeyde her türlü kir, yağ, ve kabarmış materyaller temiz bir yüzey elde edilene kadar temizlenmelidir. Yeni atılmış beton yüzeylerde ise betonun tam priz alması gereken 28 günlük süre tamamlandıktan sonra uygulamaya geçilmelidir.

#### Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyde;

- Sertleştirici ana malzemeye ilave edilerek homojen duruma gelinceye kadar düşük devirli bir mikser veya el ile karıştırılır.
- Karıştırma işlemi devam ederken karışıma orantılı olarak hazırlanmış, istenilen uygulama kalınlığına bağlı olarak silis kumu ilave edilir.
- Karıştırma işlemi bittikten sonra hava kabarcıklarının çıkması için 10 dk. beklenir.
- Oluşturulan harç 45 dakika içinde önceden CUBO EPOXY ASTAR ile astarlaması yapılmış yüzeye mala ile yaklaşık 3 mm'lik bir kalınlık oluşturacak şekilde yayılır.
- Uygulanan kaplamada hava kabarcığı kalmayınca kadar üzerinden bir çok kez kirpi rulo ile geçilir.
- İstendiği taktirde yeni uygulanmış CUBO EPOXY SELF LEVELLING üzerine henüz ıslak iken (ilk 10-15 dk içinde) m<sup>2</sup>'ye 0.5-1 Kg sarf edilecek şekilde silis kumu serpilerek yüzey pürüzlendirilir ve kaymazlık elde edilir.
- İdeal uygulama için ortam ve yüzey sıcaklığının +10° C - +27° C arasında olması gerekmektedir.
- Uygulama öncesi ürün bileşenlerinin uygulama yapılacak ortama ~1 gün bekletilerek ortam sıcaklığında olması sağlanmalıdır.

**Çiğlenme noktası civarında uygulama yapılmamalıdır. Uygun kuruma için uygulamanın yapıldığı alan iyi havalandırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey nemi %4'ü geçmemelidir.**

### KARIŞIM ÖMRÜ (20°C %65 BAĞIL NEM)

B Komponenti ilave edilmiş Epoksi zemin kaplama 45 dakika içinde kullanılmalıdır.

### DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış ambalajında, doğrudan güneş ışığından ve dondan koruyarak, serin ve kuru yerde üretim tarihinden itibaren 3 yıl boyunca saklanabilir. Ürünün tamamı kullanılmayacak ise kullanılacak miktar başka bir kaptaki inceltirilerek kullanılmalıdır. Kalan ürün orijinal ambalajında kapağı hava almayacak şekilde kapatılarak muhafaza edilmelidir.

### TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

#### Zararlılık ifadesi

- H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
- H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

#### Önlem ifadesi

- P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- P210 Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.
- P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
- P331 Kusturmayın.
- P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su / duş ile durulayın.
- P405 Kilit altında saklayın.
- P501 İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.



**Uyarı:** Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için **0 850 840 52 28** arayabilir yada web sitemizi [www.cubo.com.tr](http://www.cubo.com.tr)'yi ziyaret edebilirsiniz.

## EPOXY SELF LEVELLING Solventsiz Epoxy Boya



## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

<b>Parlaklık</b>	Parlak	<b>Uygulama Sıcaklığı</b>	+10 °C - +27 °C
<b>Ambalaj</b>	(16+4) kg	<b>Kuruma Süresi</b> (20°C %65 Bağıl Nem)	Dokunma 24 Saat Tam kuruma 7 Gün
<b>Desen</b>	Düz	<b>Sarfiyat (*)Tek Kat:</b> (*)(Yüzeğe bağlı olarak)	1-2 mm için 2-2,5 kg/m <sup>2</sup> 2-3 mm için 3-3,5 kg/m <sup>2</sup> 3-4 mm için 4-4,5 kg/m <sup>2</sup>
<b>Renk</b>	Ral Kartela Renkleri		
<b>Güvenlik</b>	MSDS		

**Uyarı:** Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir. Detaylı bilgi için 0 850 840 52 28 arayabilir yada web sitemizi [www.cubo.com.tr](http://www.cubo.com.tr)'yi ziyaret edebilirsiniz.