

HAMMERTON ÇEKİÇ EFEKTLİ SON KAT BOYA

Endüstriyel Boya

ÜRÜN TANIMI

Modifiye alkid esaslı, hava kurumalı, çekiç dövme desenli dekoratif, metal görünümlü endüstriyel son kat boyadır.

ÖZELLİKLERİ

Mükemmel kapaticılığa ve metal yüzeylere iyi yapışma özelliğine sahiptir. Parlak ve dayanıklıdır.

KULLANIM ALANLARI

Mekanik donanımların, muhtelif metal yüzeylerinde ve asansörlerin yüzey boyama işlerinde son kat boya olarak kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ

Yüzey Hazırlığı

Yüzeyde her türlü kir, yağ, ve kabarmış materyaller temizlenmeli ve yüzey tamamen kuru olmalıdır.

Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyde;

- Yüzey temizlendikten en fazla 6 saat içinde CUBO ENDÜSTRİYEL PRIMER (ASTAR) ile astarlanmalıdır.
- Kullanmadan önce çok iyi karıştırılmalıdır.
- Hacmen %10 oranında endüstriyel tiner ile inceltir ve hava tabancası ile uygulanır.
- Tabancada hava ayarı yapılarak farklı desenlerde uygulama yapılabilir.
- İdeal uygulama için ortam ve yüzey sıcaklığının +5 °C - +30 °C arasında olması gerekmektedir.

PARLAMA NOKTASI

Su içinde hiçbir şekilde ve oranda karışmayan ve +21 °C - +50 °C ısı dereceleri arasında yanıcı buhar çıkaran sıvıları kapsar.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış ambalajında, doğrudan güneş ışığından ve dondan koruyarak, serin ve kuru yerde üretim tarihinden itibaren 3 yıl boyunca saklanmalıdır. Ürünün tamamı kullanılmayacak ise kullanılacak miktar başka bir kaptaki inceltirilerek kullanılmalıdır. Kalan ürün orijinal ambalajında kapağı hava almayacak şekilde kapatılarak muhafaza edilmelidir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

Zararlılık İfadesi

- H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
- H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
- H315 Cilt tahrişine yol açar.
- H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
- H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
- H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

Önlem İfadesi

- P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
- P202 Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.
- P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
- P233 Kabı sıkıca kapalı tutun.
- P240 Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun/bağlayın.
- P241 Patlamaya dayanıklı elektrikli malzeme kullanın.
- P242 Sadece ateş almayan aletler kullanın.
- P243 Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.
- P260 Buharını/spreyini solumayın.
- P261 Buharını/spreyini solumaktan kaçının.
- P264 Elleçlemeden sonra kirlenmiş cildi iyice yıkayın.
- P272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.
- P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
- P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHIR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLUTELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
- P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
- P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
- P308+P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/ bakım alın.
- P314 Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alın.
- P321 Özel müdahale gerekli (etiket üzerindeki tıbbi tavsiyeye bakın).
- P331 Kusturmayın.

Uyarı: Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için 0 850 840 52 28 arayabilir yada web sitemizi www.cubo.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.



HAMMERTON ÇEKİÇ EFEKTLİ SON KAT BOYA

Endüstriyel Boya

- P332+P313 Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
- P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/ müdahale alın.
- P362+P364 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
- P370+P378 Yangın durumunda: Söndürme için köpük, karbon dioksit, kuru toz veya su sisikullanın.
- P403+P235 İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.
- P405 Kilit altında saklayın.
- P501 İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Parlaklık	Parlak Gloss > 85	İnceltme Oranı	Rapid tiner ile hacmen %10
Ambalaj	0.75 L - 2.5 L - 15 L	Uygulama Sıcaklığı	+5 °C - +30 °C
Desen	Çekiç Desen	Uygulanabilen Alan (m²/L)	~12-14 m ² (tek katta)
Renk	CUBO Hammerton Renk Kartelası	Kuruma Süresi	Dokunma 10-15 Dk Sert Kuruma 10-12 saat
Güvenlik	MSDS	Sarfiyat (*)Tek Kat: (*)(Yüzeğe bağlı olarak)	80 - 95 gr/m ² 80 - 95 ml/m ²

Uyarı: Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için **0 850 840 52 28** arayabilir yada web sitemizi www.cubo.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.