

LÜKS ANTİPAS

ÜRÜN TANIMI

Alkid bağlayıcı esaslı, bünyesinde bulunan antikorozi malzemeler sayesinde yüksek pas önleme gücüne sahip solvent bazlı, mat, antikorozi özellikli metal astarıdır. Gri ve Kırmızı renklerinde üretilmektedir.

ÖZELLİKLERİ

Örtücülüğü, yüzeye yapışması ve fırça kolaylığı mükemmeldir. Demir aksamda paslanmayı önler. Üzerine uygulanacak sentetik boyalar için sağlam bir temel oluşturur, sonkat boya sarfiyatını azaltır. Sararma yapmaz, fiziksel ve kimyasal etkilere karşı direnci yüksektir.

KULLANIM ALANLARI

Her türlü demir malzemelerin pasa karşı korunmasında kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmalıdır. Yüzeyde varsa gevşek, kabarmış, çatlak zeminler tamir edilmelidir. Yüzey temizlenip sağlaştırdıktan sonra, eski metal yüzeyler üzerinde bulunan pas, hadde artıkları ve eski boyalar tel fırça ile veya kum raspası ile giderilmelidir.

Uygulama

- Hacmen %10 - %15 oranında sentetik tiner ile inceltilerek fırça, rulo veya tabanca ile tercihen 2 kat uygulanır. Katlar arası en az 1 gün beklenmelidir.
- İdeal uygulama için ortam ve yüzey sıcaklığının +5 °C - +30 °C arasında olması gerekmektedir.

PARLAMA NOKTASI

>38 °C Su ile karışmayan yanıcı buharlar içerir.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış ambalajında, doğrudan güneş ışığından ve dondan koruyarak, serin ve kuru yerde üretim tarihinden itibaren 1 yıl boyunca saklanmalıdır. Ürünün tamamı kullanılmayacak ise kullanılacak miktar başka bir kapta inceltilerek kullanılmalıdır. Kalan ürün orijinal ambalajında kapağı hava almayacak şekilde kapatılarak muhafaza edilmelidir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

Zararlılık İfadesi

- H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
- H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

Önlem İfadesi

- P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.
- P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
- P331 Kusturmayın.
- P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
- P405 Kilit altında saklayın.
- P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Parlaklık	Mat <10 Gloss	İnceltme Oranı	Sentetik tiner ile hacmen % 10 - 15
Ambalaj	850 gr - 3 kg - 16 kg	Uygulama Sıcaklığı	+5 °C - +30 °C
Desen	Düz	Uygulanabilen Alan (m²/L)	~12-14 m ² (tek katta)
Renk	Kırmızı ve Gri	Katlar Arası Bekleme Süresi	24 saat
Standart	TS 11651	Kuruma Süresi	Dokunma 1-2 saat
G	G Tebliğine Uygundur	(20 °C %65 Bağıl Nem ortamında)	Toz Tutmama 3-4 saat
Güvenlik	MSDS		Tam Kuruma 12 saat

Uyarı: Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için 0 850 840 52 28 arayabilir yada web sitemizi www.cubo.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.