

LÜKS MAT SENTETİK SON KAT Sentetik Boya

ÜRÜN TANIMI

Alkid bağlayıcı esaslı, yüksek örtme gücüne sahip, mat sentetik son kat boyadır.

ÖZELLİKLERİ

Örtücülüğü, yüzeye yapışması ve fırça ile uygulama kolaylığı mükemmeldir. Sararma yapmaz. Fiziksel ve kimyasal etkilere karşı direnci yüksektir.

KULLANIM ALANLARI

İç ve dış cephede bulunan her türlü metal (alüminyum ve galvaniz hariç) ve ahşap yüzeylerde kullanılabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmalıdır. Yüzeyde varsa gevşek, kabarmış, çatlak zeminler tamir edilmelidir.

Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyde;

- Yeni metal yüzeyler önce CUBO LÜKS ANTİPAS ile 1 kat astarlanır. Antipasin kurumasına müteakiben (6 saat sonra) CUBO LÜKS MAT SENTETİK SON KAT boya katlar arası 1 gün bekletilerek iki kat uygulanır.
- Yeni ahşap yüzeyler için budaklar yakılır, CUBOWOOD SU BAZLI DEKORATİF MAT AHŞAP KORUYUCU ile doyurulduktan sonra CUBO LÜKS SENTETİK ASTAR ile astarlanır. Astarın kurumasına müteakiben (12 saat sonra) CUBO LÜKS MAT SENTETİK SON KAT boya katlar arası 1 gün bekletilerek iki kat uygulanır.
- Uygulama viskozitesine getirmek için hacmen %10 - 15 sentetik tiner ile inceltilir.
- İdeal uygulama için ortam ve yüzey sıcaklığının +5 °C ile +30 °C arasında olması gerekmektedir.

PARLAMA NOKTASI

>37° C Su ile karışmayan yanıcı buharlar içerir.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış ambalajında, doğrudan güneş ışığından ve dondan koruyarak, serin ve kuru yerde üretim tarihinden itibaren 3 yıl boyunca saklanmalıdır. Ürünün tamamı kullanılmayacak ise kullanılacak miktar başka bir kaptaki inceltilerek kullanılmalıdır. Kalan ürün orijinal ambalajında kapağı hava almayacak şekilde kapatılarak muhafaza edilmelidir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

Zararlılık İfadesi

- H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
- H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

Önlem İfadesi

- P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.
- P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
- P331 Kusturmayın.
- P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
- P405 Kilit altında saklayın.
- P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Parlaklık	Mat <10 Gloss	İnceltme Oranı	Sentetik tiner ile hacmen % 10 - 15
Ambalaj	0.75 L - 2.5 L - 15 L	Uygulama Sıcaklığı	+5 °C - +30 °C
Desen	Düz	Uygulanabilen Alan (m²/L)	~18-21 m ² (tek katta)
Renk	CUBO Sentetik Renk Kartelası	Katlar Arası Bekleme Süresi	24 saat
Standart	TS 39'a uygundur	Kuruma Süresi	Dokunma 2-3 saat Toz Tutmama 4-6 saat Tam Kuruma 24 saat
Güvenlik	MSDS	(20° C %65 Bağlı Nem ortamında)	

Uyarı: Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için **0 850 840 52 28** arayabilir yada web sitemizi www.cubo.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.