

SELÜLOZİK İPEK MAT VERNİK

ÜRÜN TANIMI

Nitroselüloz esaslı tek bileşenli ipek mat verniktir.

ÖZELLİKLERİ

Nitroselüloz esaslı hava kurumalı hızlı kuruma özelliğine sahip her türlü ahşap parke yüzeylere uygulanabilen şeffaf, çizilme ve darbe direnci iyi, ipek mat görünümlü bir verniktir.

KULLANIM ALANLARI

Tüm iç kullanım amaçlı mobilyaların ahşap, mdf ve kaplama gibi yüzeylerde kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ

Yüzey Hazırlığı

SELÜLOZİK DOLGU VERNİK ile hazırlanmış yüzeyler, kirlenmesini tamamlandıktan sonra, sırası ile 220 ve 400 kum zımpara ile zımparalanır. Daha sonra pürüzlerden ve tozlardan arındırılan yüzeye uygulama yapılır.

Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyde;

- SELÜLOZİK İPEK MAT VERNİK, selülozik tiner ile %100 oranında inceltilerek rulo ile uygulanır.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış ambalajında, doğrudan güneş ışığından ve dondan koruyarak, serin ve kuru yerde üretim tarihinden itibaren 3 yıl boyunca saklanmalıdır. Ürünün tamamı kullanılmayacak ise kullanılacak miktar başka bir kapta inceltilerek kullanılmalıdır. Kalan ürün orijinal ambalajında kapağı hava almayacak şekilde kapatılarak muhafaza edilmelidir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

Zararlılık İfadesi

- H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
- H315 Cilt tahrişine yol açar.
- H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
- H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
- H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
- H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
- H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

Önlem İfadesi

- P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
- P202 Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.
- P210 Isıdan/ kıvılcımdan/ alevden/ sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
- P240 Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun/ bağlayın.
- P241 Patlamaya dayanıklı elektrikli malzeme kullanın.
- P242 Sadece ateş almayan aletler kullanın.
- P243 Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.
- P260 Buharını/ spreyini solumayın.
- P261 Buharını/ spreyini solumaktan kaçının.
- P264 Elleçlemeden sonra kirlenmiş cildi iyice yıkayın.
- P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
- P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
- P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/ hekimi arayın.
- P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
- P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/ çıkartın. Cildinizi su/ duş ile durulayın.
- P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
- P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
- P308+P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/ bakım alın.
- P312 Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/ hekimi arayın.
- P314 Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/ müdahale alın.
- P321 Özel müdahale gerekli (etiket üzerindeki tıbbi tavsiyeye bakın).
- P331 Kusturmayın.
- P332+P313 Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/ müdahale alın.

Uyarı: Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için **0 850 840 52 28** arayabilir yada web sitemizi www.cubo.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.



SELÜLOZİK İPEK MAT VERNİK

Önlem İfadesi

- P337+P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/ bakım alın.
- P362+P364 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
- P370+P378 Yangın durumunda: Söndürme için köpük, karbon dioksit, kuru toz veya su sisi kullanın.
- P403+P233 İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.
- P403+P235 İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.
- P405 Kilit altında saklayın.
- P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin. İçerikler toluen, metil asetat, n-bütül asetat, propan-2-ol, 2-metilpropan-1-ol



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Görünüm	Sıvı
Renk	Renksiz Şeffaf
İnceltme	%100 Selülozik Tiner ile
Yoğunluk	0,92±0,02

Sarfiyat	8-12 m ² /L
Ambalaj	0,75 L - 2,5 L - 12 kg
Kuruma Süresi	Dokunma kuruma: 10-15 dk Tam Kuruma: 12 saat
Raf Ömrü	2 Yıl

Uyarı: Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için **0 850 840 52 28** arayabilir yada web sitemizi www.cubo.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.