

## SINGLE PRIMER (ASTAR) Solventli Epoxy Astar

### ÜRÜN TANIMI

Epoksi reçine esaslı, tek bileşenli, polivinil reçine takviyeli antikorozyf astardır. RAL 7040 (Gri) renkte üretilmektedir.

### ÖZELLİKLERİ

İçeriğinde bulunan çinko fosfat ve antikorozyf pigmentler sayesinde metal yüzeyleri mükemmel korur. Isı direnci istenilen yüzeylerde de mükemmel koruma sağlar.

### KULLANIM ALANLARI

Fabrika ve sanayi tesislerinde, her türlü metal ve ametal yüzeylerde (alüminyum, galvaniz gibi) özellikle yüzeyde kimyasal direnç istenilen zayıf asit, deniz suyu, tabii ve madeni yağların etkilerine ve korozyona karşı metal yüzeylerde kullanılır.

### UYGULAMA ŞEKLİ

#### Yüzey Hazırlığı

Yüzeyde her türlü yağ, kir ve kabarmış materyaller mekanik yada kimyasal yöntemlerle temizlenmeli ve yüzey tamamen kuru olmalıdır.

#### Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyde;

- Yüzey emiciliğine bağlı olarak inceltme yapmadan veya hacmen %15-20 oranında epoksi tiner ile inceltilerek pistole ile uygulanır. Katlar arasında en az 24 saat beklenerek minimum 2 kat uygulanmalıdır.
- İdeal uygulama için ortam ve yüzey sıcaklığının +10° C - +27° C arasında olması gerekmektedir.
- Uygulama öncesi ürün bileşenlerinin uygulama yapılacak ortama ~1 gün bekletilerek ortam sıcaklığında olması sağlanmalıdır.

**Çiğlenme noktası civarında uygulama yapılmamalıdır. Uygun kuruma için uygulamanın yapıldığı alan iyi havalandırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey nemi %4'ü geçmemelidir.**

### KAP ÖMRÜ (20°C %65 BAĞIL NEM)

B Komponenti ilave edilmiş Epoksi boya 2-4 saat içinde kullanılmalıdır.

### PARLAMA NOKTASI

Su içinde hiçbir şekilde ve oranda karışmayan, +21 °C - +50 °C ısı dereceleri arasında yanıcı buhar çıkaran sıvıları kapsar.

### DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış ambalajında, doğrudan güneş ışığından ve dondan koruyarak, serin ve kuru yerde üretim tarihinden itibaren 3 yıl boyunca saklanabilir. Ürünün tamamı kullanılmayacak ise kullanılacak miktar başka bir kaptaki inceltilerek kullanılmalıdır. Kalan ürün orijinal ambalajında kapağı hava almayacak şekilde kapatılarak muhafaza edilmelidir.

### TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

#### Zararlılık İfadesi

- H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
- H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

#### Önlem İfadesi

- P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- P210 Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.
- P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
- P331 Kusturmayın.
- P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirilenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su / duş ile durulayın.
- P405 Kilit altında saklayın.
- P501 İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.



**Uyarı:** Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için 0 850 840 52 28 arayabilir yada web sitemizi [www.cubo.com.tr](http://www.cubo.com.tr)'yi ziyaret edebilirsiniz.

## SINGLE PRIMER (ASTAR) Solventli Epoxy Astar



## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

<b>Parlaklık</b>	Mat	<b>İnceltme Oranı</b>	Epoksi tiner ile hacmen %15 - 20
<b>Ambalaj</b>	18 kg - 3 kg	<b>Uygulama Sıcaklığı</b>	+10 °C - +27 °C
<b>Renk</b>	Gri (Ral 7042)	<b>Katlar Arası Bekleme Süresi</b>	24 saat
<b>Güvenlik</b>	MSDS	<b>Kuruma Süresi</b> (20° C %65 Bağıl Nem ortamında)	Toz Kuruma 15-20 Dk Dokunma 2-3 Saat Tam kuruma 24 Saat
		<b>Sarfiyat (*) Tek Kat</b>	155-180 gr/m <sup>2</sup> 105-120 ml/m <sup>2</sup>
		<b>Sarfiyat (*) Çift Kat</b> (*)(Yüzeğe bağlı olarak)	200-250 gr/m <sup>2</sup> 195-245 ml/m <sup>2</sup>

**Uyarı:** Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için **0 850 840 52 28** arayabilir yada web sitemizi [www.cubo.com.tr](http://www.cubo.com.tr)'yi ziyaret edebilirsiniz.