

SOLVENTSİZ DOLGULU EPOXY ASTAR

ÜRÜN TANIMI

Solventsiz, çift bileşenli, epoksi esaslı sikloalifatik poliamin sertleştiriciden oluşmuş, poroz yüzeylere çok iyi nüfuz eden solventsiz bir dolgulu astardır.

ÖZELLİKLERİ

Yüzeylerin emprenye edilerek astarlanmasında ve pürüzsüz yüzeyleri son kata hazırlar.

KULLANIM ALANLARI

Emici beton yüzeylerde kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ

Yüzey Hazırlığı

Yüzey yağsız ve şapsiz olarak hazırlanmalı gerekiyorsa kumla veya tel fırça ile kazınarak vakumla temizlenmelidir. Şap atılmış yüzeyler %10'luk HCl (hidroklorik asit) çözeltisi ile yıkanarak durulanır ve yüzeyin nemi alınarak uygulamaya hazır hale getirilir. Yeni atılmış beton yüzeylerde betonun prizini alması gereken 28 günlük süre tamamlandıktan sonra uygulamaya geçilmelidir.

Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyde;

- Sertleştirici ve ana malzeme karıştırılarak homojen hale getirilir ve rulo veya fırça ile yüzeye uygulanır.
- İkinci kat gerektiği yerlerde ilk kat tam kürünü almadan ve ilk kat ile aç oluşturacak şekilde uygulanır.
- İzleyen kat uygulaması yapılırken 24 saati geçmemelidir.
- İdeal uygulama için ortam ve yüzey sıcaklığının +10° C - +27° C arasında olması gerekmektedir.
- Uygulama öncesi ürün bileşenlerinin uygulama yapılacak ortama ~1 gün bekletilerek ortam sıcaklığında olması sağlanmalıdır.

Çiğlenme noktası civarında uygulama yapılmamalıdır. Uygun kuruma için uygulamanın yapıldığı alan iyi havalandırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey nemi %4'ü geçmemelidir.

KARIŞIM ÖMRÜ (20°C %65 BAĞIL NEM)

B Komponenti ilave edilmiş Epoksi astar 30-60 dk. içinde kullanılmalıdır.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış ambalajında, doğrudan güneş ışığından ve dondan koruyarak, serin ve kuru yerde üretim tarihinden itibaren 3 yıl boyunca saklanabilir. Ürünün tamamı kullanılmayacak ise kullanılacak miktar başka bir kaptaki incelttilerek kullanılmalıdır. Kalan ürün orijinal ambalajında kapağı hava almayacak şekilde kapatılarak muhafaza edilmelidir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

Zararlılık İfadesi

- H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
- H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

Önlem İfadesi

- P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- P210 Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.
- P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
- P331 Kusturmayın.
- P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su / duş ile durulayın.
- P405 Kilit altında saklayın.
- P501 İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Parlaklık Yarı Mat

Ambalaj 18 kg + 3 kg

Desen Düz

Renk Beyaz

Güvenlik MSDS

Uygulama Sıcaklığı +10 °C - +27 °C

Katlar Arası Bekleme Süresi 24 saat

Kuruma Süresi

(20°C %65 Bağil Nem)

Toz Kuruma 1-2 Saat

Dokunma 3-4 Saat

Tam kuruma 7 Gün

Uyarı: Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için **0 850 840 52 28** arayabilir yada web sitemizi **www.cubo.com.tr**'yi ziyaret edebilirsiniz.