

## CUBOARTE CONCRETE FINE SATIN-50C

### Saten Dokulu, Ultra İnce Beton Görünümlü Mineral Kaplama

#### ÜRÜN TANIMI

Çimento ve mineral esaslı, polimer takviyeli, iç mekanlarda her türlü yüzeye uygulanabilen, yüksek mukavemetli ve aşınmaya dayanımlı dekoratif yüzey kaplamasıdır.

#### ÖZELLİKLERİ

Yüksek su buharı geçirgenliğine sahiptir. Binaların nefes almasını sağlar. Özel katkıları sayesinde dış etkenlere karşı dayanıklıdır. Su geçirmezlik özelliğine sahiptir. Kolay hazırlanır ve uygulanır. Doğal ve dekoratif bir görünümdedir. Uygulandığı yüzeye yekpare bir görünüm kazandırır. İstenildiği takdirde farklı renk seçenekleri sunulabilir.

#### KULLANIM ALANLARI

Tüm binaların iç cephelerinde bulunan çimento bazlı sıva yüzeylerinde, mineral yüzeylerde ve alçıpan plakalar üzerine son kat dekoratif kaplama malzemesi olarak uygulanabilir. Ürün dikey uygulama için uygundur. Mağazalar, alışveriş merkezleri, showromlar, ofisler, restoran ve kafeler ile otel ve konutların iç mekanlarında, dekoratif görünüm elde etmek amacı ile tercih edilebilir.

#### UYGULAMA ŞEKLİ

##### Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kabarmış tabakalar, kir, yağ vb. maddelerden arındırılmalıdır. Yüzey temiz, düzgün ve sağlam olmalıdır. Yüzeyde outdoor plakalar varsa (Boardex vb.); uygulama yapılırken plaka yüzeyleri CUBO Geçiş Astarı ile astarlanmalı, astar uygulanmasından 24 saat sonra, plaka birleşim yerlerine flex derz bandı uygulaması yapılmalıdır. Yüzeyde gevşek, kabarmış, çatlak zeminler varsa; çimento esaslı CUBOTECH MORTAR 5 (ince) veya CUBOTECH MORTAR 20 (kalın) Tamir Harcı ile yüzeydeki çatlaklar doldurulmalı ve yüzey düzeltilmelidir. Uygulama öncesi yüzey mutlaka nemlendirilmeli, çok sıcak ve rüzgârlı havalarda suya doyurulmalıdır.

##### Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyde;

- 20 kg'lık CONCRETE FINE SATIN - 50C, ortalama 5.0-5.5 lt. (10 kg'lık CONCRETE FINE SATIN-50C ortalama 2,5-2,75 lt) temiz su ile düşük devirli mikser yardımıyla homojen bir kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- Uygulama öncesi harç 5 dakika dinlendirilmeli ve sonra tekrar karıştırılmalıdır.
- Ardından CONCRETE FINE SATIN - 50C paslanmaz çelik mala ile yüzeye eşit kalınlıkta yayılmalı, uygun yüzey dokusuna göre kalınlık ayarlanmalıdır.
- Birinci kat uygulandıktan 2 saat sonra ikinci kat uygulamasına geçilmelidir. Uygulamadan 24 saat sonra yüzey zımparalanabilir.
- Yüzey kurduktan sonra üzerine CUBOARTE PROTECTO Şeffaf Koruyucu Kaplama Malzemesi, inceltmeden 2 kat uygulanmalıdır.

#### UYGULAMA VE SONRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Harç hazırlanırken tavsiye edilen su oranı ve dinlendirme sürelerine mutlaka uyulmalıdır.
- Direkt güneş altında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. Daha önceden hazırlanmış olan sertleşmiş malzemeler yeni hazırlanan harca dâhil edilmemelidir.
- +5°C altında +35°C üstünde uygulama yapılmamalıdır.
- Çok nemli ve/veya sıcak havalarda donmuş erimekte olan ya da 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

#### UYGULAMA İÇİN GEREKLİ APARATLAR

Çelik mala, plastik mala, dekoratif mala, el mikseri.

#### AMBALAJ VE SARFIYAT

10 - 20 kg'lık plastik kovada 3-4 mm kalınlık elde etmek için ~ 1,5 - 2 kg/m<sup>2</sup>

#### DEPOLAMA ŞARTLARI

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, üst üste en fazla 1 palet konulmalıdır. Raf ömrü uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

#### TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

##### Zararlılık İfadesi

- H315 Cilt tahrişine yol açar.
- H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
- H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.



**Uyarı:** Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için 0 850 840 52 28 arayabilir yada web sitemizi [www.cubo.com.tr](http://www.cubo.com.tr)'yi ziyaret edebilirsiniz.

ÜRÜN KODU: 000000

**CUBOARTE CONCRETE FINE SATIN-50C**Saten Dokulu,  
Ultra İnce Beton Görünümlü Mineral Kaplama**TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI****Önlem İfadesi**

- P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
- P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- P262 Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.
- P281 Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

Yapısı	Mineral esaslı	Uygulama Sıcaklığı	+5 °C ile +35 °C arası
Renk	Beyaz (istenildiği takdirde renkli üretilebilir)	Karışım Oranı	20 kg toz için 5-5,5 lt su 10 kg toz için 2,5-2,75 lt su
Kuru Harç Yoğunluğu	1200 ±100 kg/m <sup>2</sup>	Harcın Dinlenme Süresi	5 Dakika
		Uygulama Kalınlığı	3-4 mm
		Tüketim Miktarı	1,5-2 kg/m <sup>2</sup> (3-4 mm kalınlık için)
		2. Kat Uygulama Öncesi Bekleme Süresi	2 saat
		Tam Kuruma	24 saat
		Basma Mukavemeti	≥ 10 N/mm <sup>2</sup>
		Yapışma Mukavemeti: Beton	≥ 2 N/mm <sup>2</sup>
		Eğilme Dayanımı	≥ 5 N/mm <sup>2</sup>

**Uyarı:** Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için **0 850 840 52 28** arayabilir yada web sitemizi [www.cubo.com.tr](http://www.cubo.com.tr)'yi ziyaret edebilirsiniz.