

CUBO METAL (ANTİPAS+ASTAR+SON KAT)

ÜRÜN TANIMI

Alkid bağlayıcı esaslı, Antipas, Astar ve Son Kat uygulamasını bir arada sağlayan yüksek örtme gücüne sahip, antikorozyf parlak, sentetik son kat boyadır.

ÖZELLİKLERİ

Örtücülüğü, yüzeye yapışması ve fırça ile uygulama kolaylığı mükemmeldir. Demir aksamda paslanmayı önler. Sera demirlerinin ve deniz suyu ile direkt teması olmayan metal aksamaların pasa karşı korunmasında kullanılır. Uygulandığı yüzeye son kat gerektirmez, sararma yapmaz, fiziksel ve kimyasal etkilere karşı direnci yüksetir.

KULLANIM ALANLARI

İç ve dış cephede bulunan her türlü metal (alüminyum ve galvaniz - hariç) ve ahşap yüzeylerde kullanılabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ

Yüzey Hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmalıdır. Yüzeyde varsa gevşek, kabarmış, çatlak zeminler tamir edilmelidir. Eski metal yüzeyler üzerinde bulunan pas, eski boyalar tel fırça veya kum rıspası ile giderilmelidir.

Uygulama

- 2 kat uygulanır. Katlar arası en az 1 gün beklenilmelidir.
- Uygulama viskozitesine getirmek için hacmen %10 - 15 Sentetik Tiner ile inceltirilir.
- İdeal uygulama için ortam ve yüzey sıcaklığının +5 °C ile +35 °C arasında olması gerekmektedir.

PARLAMA NOKTASI

>38° C Su ile karışmayan yanıcı buharlar içerir.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış ambalajında, doğrudan güneş ışığından ve dondan koruyarak, serin ve kuru yerde üretim tarihinden itibaren 3 yıl boyunca saklanabilir. Ürünün tamamı kullanılmayacak ise kullanılacak miktar başka bir kapta inceltilecek kullanılmalıdır. Kalan ürün orijinal ambalajında kapağı hava almayacak şekilde kapatılarak muhafaza edilmelidir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

Zararlılık İfadeleri: • Alev. Sıvı 2, H225: Kolay alevlenir sıvı ve buhar. • Kans. 1B, H350: Kansere yol açabilir. • Asp.Tok.1, H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

Önlem İfadeleri: • P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. • P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. • P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun. • P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin. • P210: Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. –Sigara içilmez. • P233: Kabı sıkıca kapalı tutun. P240: Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun / bağlayın. • P241: Patlamaya dayanıklı elektrikli / havalandırma / tutuşturucu malzeme kullanın. • P242: Sadece ateş almayan aletler kullanın. • P243: Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın. • P261: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının. • P271: Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın. • P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın. • P281: Kişisel koruyucu ekipman kullanın. • Müdahale P308+P313: Maruz kalınma veya etkileşme halinde ise: Tıbbi yardım / bakım alın. • P301+P310: Yutulduğunda: Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 no'lu telefonunu veya doktoru / hekimi arayın. • P303+P361+P353: Deri (veya saç) ile temas halinde ise: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın / çıkartın. Cildinizi su / duş ile durulayın. • P331: Kusturmayın. • P370+P378: Yangın Durumunda: Söndürme için; alkol, köpük, kuru kimyasallar ve karbondioksit gibi araçlar kullanın. • Depolama P403+P235: İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun. • P405: Kilit altında saklayın. • Bertaraf P501: İçeriği / kabı "Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği"ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Parlaklık	Parlak >80	İnceltme Oranı	Sentetik tiner ile hacmen %10 - 15
Ambalaj	0.75 L - 2.5 L - 15 L	Uygulama Sıcaklığı	+5 °C - +30 °C
Desen	Düz	Uygulanabilen Alan (m²/L)	~15 - 20 m² (tek katta)
Renk	CUBO Sentetik Renk Kartelası	Katlar Arası Bekleme Süresi	24 saat
Standart	TS 39	Kuruma Süresi	Dokunma 2-4 saat
G	G Tebliğine uygundur		Toz Tutmama 4-6 saat
Güvenlik	MSDS		Tam Kuruma 24 saat



Uyarı: Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için 0 850 840 52 28 arayabilir yada web sitemizi www.cubo.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.