

CUBOFIX CDD - 600

Derz Dolgu 1-6 mm CG2A

ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, yüksek performansa sahip, kolay işlenebilen ve pürüzsüz yüzey oluşturan 1-6 mm kalınlıkta uygulama sağlayan derz dolgusudur.

ÖZELLİKLERİ

Suya ve dona dayanıklıdır, sıcaklık değişikliklerinden etkilenmez, esnek ve sağlam bir yapışma sağlar.

KULLANIM ALANLARI

İç ve dış mekânlarda, kuru ve orta ıslak zeminlerde, yatay ve düşey yüzeylerde, seramik, fayans ve benzeri yapı malzemelerinin 1-6 mm kalınlıklardaki derzlerin doldurulmasında kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ

Yüzey Hazırlığı: Yüzeyin döşeme işleminin tamamlanmış, seramik ve fayansların tam yapışmış ve yapıştırıcının tam kurumuş olmasına dikkat edilmelidir. Derz boşlukları toz, kir, çimento, alçı vb. inşaat artıklarından temizlenmelidir. Uygulamadan önce derz boşlukları bir sünger yardımıyla hafifçe nemlendirilmelidir.

Uygulama

- CUBOFIX CDD-600 DERZ DOLGUSU'na %40-%45 oranında temiz su ilavesi yapılarak düşük devirli bir mikser ile içinde topak kalmayacak şekilde karıştırılır.
- Hazırlanan harç 5-10 dk dinlendirildikten sonra tekrar karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilir.
- Hazırlanan karışım yaklaşık 1 saat içerisinde kullanılmalıdır.
- Harç sert kauçuk tabanlı derz malası veya sert kauçuklu çek pas ile derzleri dolduracak şekilde yüzeye uygulanır.
- Uygulama esnasında malzemenin paralel ve çapraz olarak çekilmesi harcın derz boşluklarını iyice dolduracağından önemlidir.
- Hava sıcaklığına bağlı olarak 15-30 dakika sonra nemli bir sünger ile yüzeydeki fazla harç temizlenmelidir.
- Kuruma süresi dikey uygulamalarda yaklaşık 24 saat, yatay uygulamalarda 48 saattir.
- Üzerinde yürünebilme süresi 48 saattir. Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir.
- Donmuş malzemeye toz veya su ilavesi yapılarak kullanılmamalıdır.

AMBALAJ VE SARFIYAT

20 kg'lık Kraft Torba - 5 kg'lık Plastik Kova / Derz Ebatına göre sarfiyat değişkenlik gösterir.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Torba için; Orijinal ambalajında en fazla 10 kat istif ile nemsiz bir ortamda ve palet üzerinde saklanmalıdır. Uygun depolama şartlarında raf ömrü 12 aydır. Torba açıldıktan sonra 7 gün içinde tüketilmesi önerilir.

Kova için; Orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, üst üste en fazla 1 palet konulmalıdır. Raf ömrü uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

Zararlılık İfadeleri

• H315 Cilt tahrişine yol açar. • H317 cilt reaksiyonlarına yol açar. • H318 Ciddi göz hasarına yol açar. • H319 Ciddi göz tahrişine yol açar. • H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

Önlem İfadeleri

• P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. • P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. • P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun. • P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının. • P264 Elleçlemeden sonra elleri ve cildin temas eden bölgelerini iyice yıkayın. • P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. • P304-P340 Solunduğunda zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. • P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin. • P310 Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU/doktoru arayın. • P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın) • P403+ P283 Kabı sıkıca kapalı tutun ve iyi havalandırılan yerde depolayın. • P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Renk	Cubo Derz Kartela Renkleri	Kuru Depolama Sonrası Eğilme Dayanımı	≥ 2,5 N/mm ²
Görünüm	Beyaz ve Renkli İnce Toz	Kuru Depolama Sonrası Basınç Dayanımı	≥ 15 N/mm ²
Kuru Toz Yoğunluğu	1100 ± 100 kg / m ³	Donma Çözünme Çevrimi Sonrası Basınç Dayanımı	≥ 15 N/mm ²
Karışım Oranları	8-9 lt Su / 20 kg toz 2-2,25 lt su / 5 kg toz	Donma Çözünme Çevrimi Sonrası Eğilme Dayanımı	≥ 2,5 N/mm ²
Uygulama Sıcaklığı	+5 °C ile +35 °C	Aşınma Direnci	≤ 1000 N/mm ²
Kap Ömrü	Max. 1 saat	Büzülme	≤ 3 mm/m
Trafiğe Açılması	Zeminde 48 Saat / Duvarı 24 Saat	Su Emme	30 Dk ≤ 2g 240 Dk ≤ 5g
Sıcaklık Dayanımı	-30 °C ile +80 °C		
Yangına Tepki	A1		
Standart	TS EN 13888-1 - CG2A		
G	G Tebliğine Uygundur		



Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerlerine göre farklılık gösterebilir. Detaylı bilgi için 0 850 840 52 28 arayabilir yada web sitemizi www.cubo.com.tr yi ziyaret edebilirsiniz.