

CUBO CMK - 100

Mahya Kiremidi Yapıştırma Harcı

ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, kimyasal katkılı çatı mahya kiremitlerinin montajında kullanılan yapıştırma harcıdır.

ÖZELLİKLERİ

Yüksek performans ve stabiliteye sahiptir

KULLANIM ALANLARI

Dış mekanlarda, yatay ve düşey yüzeylerde çatı mahya kiremitlerinin, su oluklarının binaya montajı ve yapıştırılmasında kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ

Yüzey Hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzeylerin kuru, temiz ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.

Yüzey boya, yağ, bitüm, kalıp yağ ve deterjan vb. yapışmayı engelleyecek her türlü maddeden arındırılmalıdır. Örgü işlemi yapılacak olan yüzey ıslatılmalıdır.

Uygulama

- 25 kg CUBOFIX CMK-100 MAHYA KİREMİDİ YAPIŞTIRMA HARCI yaklaşık 6 - 7 lt temiz suya ilave edilerek düşük devirli bir mikser yardımı ile içinde topak kalmayacak şekilde karıştırılır.
- Hazırlanan harç 5-10 dk dinlendirildikten sonra tekrar 2-3 dk karıştırılmalı ve karışım 2-3 saat içinde tüketilmelidir.
- Hazırlanan harç uygulama yapılacak yüzeye yayılır.
- Mahyanın birleşim kenarında boşluk kalmayacak şekilde sürülür.
- Nemli bir sünger ile son şekli verilir.
- Sıcak, aşırı rüzgarlı ve güneşe direkt maruz kalan yüzeylerde uygulamadan sonra 24 saat süreyle yüzey nemlendirilmelidir.
- Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

AMBALAJ VE SARFIYAT

25 kg lık'kraft torba – 600 - 650 gr (1 adet Mahya Kiremidi)

DEPOLAMA KOŞULLARI

Orijinal ambalajında en fazla 10 kat istif ile nemsiz bir ortamda ve palet üzerinde saklanmalıdır. Uygun depolama şartlarında raf ömrü 12 aydır. Torba açıldıktan sonra 7 gün içinde tüketilmesi önerilir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

Zararlılık İfadeleri

- H315 Cilt tahrişine yol açar. • H317 cilt reaksiyonlarına yol açar. • H318 Ciddi göz hasarına yol açar. • H319 Ciddi göz tahrişine yol açar. • H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

Önlem İfadeleri

- P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. • P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. • P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun. • P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının. • P264 Elleçlemeden sonra elleri ve cildin temas eden bölgelerini iyice yıkayın. • P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. • P304-P340 Solunduğunda zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonunda tutun. • P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin. • P310 Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU/doktoru arayın. • P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın) • P403+ P283 Kabı sıkıca kapalı tutun ve iyi havalandırılan yerde depolayın. • P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Görünüm	Kırmızı ve Antrasit Renkli Toz	Sıcaklık Dayanımı	-30° C ile +80° C
Kuru Toz Yoğunluğu	1500 ± 100 kg / m ³	Eğilme Dayanımı	≥ 2,5 N/mm ²
Karışım Oranları	6 - 7 lt su / 25 kg toz	Basınç Dayanımı	≥ 10 N/mm ²
Uygulama Sıcaklığı	+5° C ile +35° C	Bağ Dayanımı	≥ 0,3 N/mm ²
Kap Ömrü	Max. 2-3 saat	Yangına Tepki	A1
Trafiğe Açma Süresi	24 Saat	Standart	TS EN 998-2-2017 - T



Uyarı: Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişiklik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerlerine göre farklılık gösterebilir. Detaylı bilgi için 0 850 840 52 28 arayabilir yada web sitemizi www.cubo.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.