

CUBOSET Çatı İzolasyon Malzemesi

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, çatı izolasyon malzemesidir.

ÖZELLİKLERİ

Film oluşturduktan ve kuruduktan sonra yaklaşık %400-500 esneme özelliğine sahip olduğundan dolayı yaz kış sıcaklık farklarından etkilenmez. Katlar arasına cam tülü yerleştirilerek iki kat uygulandığında fiziksel mukavemeti daha da fazla olur.

KULLANIM ALANLARI

Su yalıtımı gerektiren tüm yapılarda, ahşap, sıva, beton, eternit plaka, düz veya meyilli çatılar dahil bütün sathlarda ve gizli derelerde yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ

Yüzey Hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzeyler temiz, düzgün ve sağlam olmalıdır. Yüzeyde çatlaklar var ise uygun bir CuboTech serisi tamir harcı ile tamir edilmeli ve zımparalanmalıdır.

Uygulama

- Kullanıma hazırdır. Fırça veya rulo ile en az 2 kat uygulanır. Katlar arası en az 12 saat beklenilmelidir.
- Malzeme kullanılmadan önce mutlaka karıştırılmalıdır.
- Malzeme %20 oranında su ile inceltip bir kat astar olarak uygulanıp , astar kuruduktan sonra inceltme yapılmadan iki veya üç kat olarak uygulanmalıdır.
- Uygulama iki kat olarak bir gün ara ile gerçekleştirilmelidir. İkinci kat uygulaması, birinci kat uygulamasına dik istikamette yapılmalıdır.
- Uygulama yapılacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir.
- Uygulama alanlarına göre üzerinin şap, sıva, seramik vb. ile kapatılması, korumaya alınması gereklidir.
- Donmuş malzemeye toz veya su ilavesi yapılarak kullanılmamalıdır.

AMBALAJ VE SARFİYAT

1 kg, 3 kg, 10 kg ve 20 kg'lık Plastik Kova
 Tek katta 0,80-1 kg/m²

DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, üst üste en fazla 1 palet konulmalıdır. Raf ömrü uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

Zararlılık İfadesi

- H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadeleri

- P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- P261 Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.
- P280 Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
- P362+P364 Bulaşmış giysileri çıkarın ve tekrar kullanmadan önce yıkayın.
- P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım / müdahale alın.
- P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın).
- P501 İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası tüzüğe uygun olara bertaraf edin.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Parlaklık	Yarı Mat	İnceltici	Su
Ambalaj	1 kg - 3 kg - 10 kg - 20 kg	Güvenlik	MSDS
Kuruma Süresi	Dokunma Kuruma 12 saat Tam Kuruma 24 saat	Sarfıyat (*)Tek Kat (*)(Yüzeye bağlı olarak)	0,80-1 kg/m ²



Uyarı: Sarfıyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişiklik gösterebileceğinden, belirtilen sarfıyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfıyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için 0 850 840 52 28 arayabilir yada web sitemizi www.cubo.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.