

ENDÜSTRİYEL ANTİPAS

ÜRÜN TANIMI

Alkid reçine esaslı, özel antikorozyf pigment ihtiva eden, hızlı kuruma özelliğine sahip, endüstriyel metal aksam yüzeyler için geliştirilmiş antipas astardır. RAL 7040 (Gri) ve Oksit Kırmızı renklerinde üretilmektedir.

ÖZELLİKLERİ

Alkid reçine esaslı antikorozyf pigment içerir.

KULLANIM ALANLARI

Her türlü makine aksamı, tarım, ev ve bahçe aletleri gibi metal yüzeylerde kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ

Yüzey Hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmalıdır.

Uygulama

• Metal yüzeyler en az Sa2 ½ derecesinde kumlanmalı 6 saat içerisinde astarlanmalıdır.

Boyalı yüzey;

- Uygulanacak yüzeyin eski boya kalıntıları, mekanik yollarla temizlenmelidir.
- Yağ kalıntıları, yüzey temizleme solventi ile temizlenmelidir.
- %20 - %25 oranında selülozik tiner ile inceltilerek uygulanır. Katlar arası en az 4 saat beklenmelidir.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış ambalajında, doğrudan güneş ışığından ve dondan koruyarak, serin ve kuru yerde üretim tarihinden itibaren 2 yıl boyunca saklanmalıdır. Ürünün tamamı kullanılmayacak ise kullanılacak miktar başka bir kaptaki inceltilerek kullanılmalıdır. Kalan ürün orijinal ambalajında kapağı hava almayacak şekilde kapatılarak muhafaza edilmelidir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

Zararlılık İfadeleri

• Alev. Sıvı 3, H226: Alevlenir sıvı ve buhar. • Asp. Tok. 1, H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür. • BHOT. Tekrar. Mrz. 2, H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

Önlem İfadeleri

• Tedbir: P210: Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez. • P241: Patlamaya dayanıklı elektrikli / havalandırma / tutuşturucu malzeme kullanın. • P243: Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın. • P260: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumayın. • P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın. • Müdahale: P301+P310: Yutulduğunda: Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 no'lu telefonunu veya doktoru / hekimi arayın. • P314: Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye / müdahale alınız. • P331: Kusturmayın. • P370+P378: Yangın Durumunda: Söndürme için; alkol, köpük, kuru kimyasallar ve karbondioksit gibi araçlar kullanın. • Depolama: P403+P235: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun. • Bertaraf: P501: İçeriği/kabı "Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği"ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz. • Uyarı Kelimesi: Tehlike



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Parlaklık	Mat	İnceltme Oranı	Selülozik tiner ile %20 - 25
Ambalaj	16 kg	Uygulama Sıcaklığı	+5 °C - +30 °C
Desen	Düz	Uygulanabilen Alan (m²/kg)	~4 - 5 m ² /kg (tek katta)
Renk	Gri, Oksit Kırmızı	Katlar Arası Bekleme Süresi	4 saat
Güvenlik	MSDS	Kuruma Süresi	Toz Tutma Kuruması 15 dk Dokunma Kuruması 1-2 saat Tam Kuruma 24 Saat Kimyasal Kuruma 7 Gün



Uyarı: Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişiklik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için 0 850 840 52 28 arayabilir yada web sitemizi www.cubo.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.