

ÖZEL SERA BOYASI

ÜRÜN TANIMI

Alkid bağlayıcı esaslı, kurşunsuz, astar ve son kat uygulamasını bir arada sağlayan yüksek örtme gücüne sahip, mat boyadır. Beyaz, Kırık Beyaz ve Gri renklerinde üretilmektedir.

ÖZELLİKLERİ

Örtücülüğü, yüzeye yapışması ve fırça kolaylığı mükemmeldir. Demir aksamda paslanmayı önler. Sera demirlerinin ve deniz suyu ile direkt teması olmayan metal aksamların pasa karşı korunmasında kullanılır. Uygulandığı yüzeye son kat gerektirmez, sararma yapmaz, fiziksel ve kimyasal etkilere karşı direnci yüksektir. Beyaz, Kırık Beyaz ve Gri renklerinde üretilir.

KULLANIM ALANLARI

Her türlü demir ve metal aksamalarda kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ

Yüzey Hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, pas ve yağdan temizlenmiş kuru ve tozsuz olmalıdır. Eski metal yüzeyler üzerinde bulunan pas, eski boyalar tel fırça veya kum rıspası ile giderilmelidir.

Uygulama

- Hacmen %10 - %15 oranında sentetik tiner ile inceltilecek fırça veya airless sprey ile 2 kat uygulanır. Katlar arası en az 1 gün beklenilmelidir.
- İdeal uygulama için ortam ve yüzey sıcaklığının +5 °C - +30 °C arasında olması gerekmektedir.

PARLAMA NOKTASI

>38° C Su ile karışmayan yanıcı buharlar içerir.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış ambalajında, doğrudan güneş ışığından ve dondan koruyarak, serin ve kuru yerde üretim tarihinden itibaren 3 yıl boyunca saklanabilir. Ürünün tamamı kullanılmayacak ise kullanılacak miktar başka bir kapta inceltilecek kullanılmalıdır. Kalan ürün orijinal ambalajında kapağı hava almayacak şekilde kapatılarak muhafaza edilmelidir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI

Zararlılık İfadeleri

- H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
- H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür

Önlem İfadeleri

- P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.
- P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
- P331 Kusturmayın.
- P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
- P405 Kilit altında saklayın.
- P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Parlaklık	Mat	İnceltme Oranı	Sentetik tiner ile hacmen %10 - 15
Ambalaj	18 kg - 20 kg	Uygulama Sıcaklığı	+5 °C - +30 °C
Renk	Beyaz, Kırık Beyaz, Gri	Kuruma Süresi	Dokunma 1-2 saat
Güvenlik	MSDS	(20° C %65 Bağıl Nem ortamında)	Toz Tutmama 3-4 saat
			Tam Kuruma 12 saat



Uyarı: Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişiklik gösterebileceğinden, belirtilen sarfiyat oranları öneri amaçlıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. Belirtilen kuruma süreleri, uygulama yapılan ortamın sıcaklık ve nem değerleri ile uygulanan boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için 0 850 840 52 28 arayabilir yada web sitemizi www.cubo.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.